



FRIGOTEC®
METRICKÉ ROZMĚRY

MĚDĚNÉ TRUBKY PRO CHLADÍČÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKU



MĚDĚNÉ TRUBKY PRO CHLADÍČÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKU

FRIGOTEC® - měděné trubky ve svitcích a přímých délkách

FRIGOTEC® - bežešvá, tažená trubka pro chlazení a klimatizaci – používá se převážně v potrubních systémech pro přepravu technických plynů v chladicích strojích, chladicích a klimatizačních zařízeních a v tepelných výměnících. Vynikající vlastností této trubky je její čistý a suchý vnitřní povrch.

FRIGOTEC® - pro tyto trubky platí snížená mezní hodnota celkového zbytku uhlíku na vnitřním povrchu trubky podle EN 12735-1 a lze je použít pro všechny aplikace chladiv R407C a R410A.

FRIGOTEC® - trubky splňují požadavky kladené na chladicí a klimatizační trubky podle EN 12735-1 (náhrada za DIN 8905), resp. ASTM B280.

FRIGOTEC® - konce trubek jsou uzavřené, aby se zabránilo jejich znečištění během skladování a přepravy.

	Přímé délky	Svitky
Materiál:	Cu DHP	Cu DHP
Stav:	R290 / R250	R220
Konce:	uzavřené	uzavřené
Balení:	vázané do svazků	v kartonových krabicích
Tolerance:	EN 12735-1	EN 12735-1
Dodací podmínky:	EN 12735-1 (náhrada za DIN 8905), resp. ASTM B280	EN 12735-1 (náhrada za DIN 8905), resp. ASTM B280
Značení např.:	metrické	

FRIGOTEC® BMA 6 x 1 EN 12 735-1 rok - čtvrtletí

Ze skladu lze dodat následující trubky:
tvrdé R290 a polotvrdé R250

Rozměr v mm		kg/m	Délka v m
vnější průměr	tloušťka stěny		
6*	1	0,139	5
8	1	0,195	5
10	1	0,251	5
12	1	0,307	5
15	1	0,391	5
16	1	0,419	5
18	1	0,475	5
22	1	0,587	5
28	1	0,754	5
28	1,5	1,111	5
35*	1	0,952	5
35*	1,5	1,404	5
42*	1	1,148	5
42*	1,5	1,698	5
54*	1,5	2,205	5
54*	2	2,907	5
64*	2	3,466	5
76,1*	2	4,143	5

* jen R290

měkké R220

Rozměr v mm		kg/m	Délky svitků v m
vnější průměr	tloušťka stěny		
6	1	0,139	50
8	1	0,195	50
10	1	0,251	50
12	1	0,307	50
15	1	0,391	50
16	1	0,419	50
18	1	0,475	25
22	1	0,587	25

FRIGOTEC® - palcové rozměry viz zvláštní prospekt.

Wieland – Buntmetall s.r.o., Farní 866/11, 162 00 Praha 6, Česká Republika, tel: +420 2 2432 1275, fax: +420 2 3334 2766,
e-mail: info@wbp.cz, www.wbp.cz